

⑫ 公開特許公報(A) 平2-198704

⑤Int. Cl.⁵
B 23 B 27/20識別記号 庁内整理番号
7814-3C

④公開 平成2年(1990)8月7日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

⑭発明の名称 単結晶ダイヤモンドバイト

⑰特 願 平1-15855

⑱出 願 平1(1989)1月25日

⑲発 明 者 京 谷 達 也 大阪府大阪市此花区島屋1丁目1番3号 住友電気工業株式会社大阪製作所内

⑳出 願 人 住友電気工業株式会社 大阪府大阪市東区北浜5丁目15番地

㉑代 理 人 弁理士 深見 久郎 外2名

明 細 書

1. 発明の名称

単結晶ダイヤモンドバイト

2. 特許請求の範囲

(1) バイトノーズ部にアールをつけて曲線状にし、負のレイクアングルとなるようにすくい面を形成した単結晶ダイヤモンドバイトであって、

前記すくい面および前記前逃げ面の先端部が単結晶ダイヤモンドの(110)面となるように形成したことを特徴とする、単結晶ダイヤモンドバイト。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この発明は、超精密切削加工等に用いることのできる単結晶ダイヤモンドバイトに関するものである。

〔従来の技術〕

従来より超精密切削加工に用いられている単結晶ダイヤモンドバイトとしては、主にRバイトと平バイトが知られている。Rバイトは、バイトノ

ーズ部にアールをつけて曲線状にしたバイトであり、非球面形状等の平面以外の切削加工に適している。

第2図は、従来の単結晶ダイヤモンドバイトの一例を示す斜視図であり、レイクアングルが0°のRバイトを示している。このようなバイトでは、すくい面1は水平方向に形成され、前逃げ面には、垂直方向から前逃げ角 α 傾斜するように形成されている。このような従来のバイトでは、すくい面1が単結晶ダイヤモンドの(110)面または(100)面となるように形成されている。また、前逃げ面2は、(110)面または(100)面となるように形成されている。

第3図は、従来の単結晶ダイヤモンドバイトの他の例を示す斜視図であり、負のレイクアングルとなるようにすくい面が形成されているバイトを示している。このように負のレイクアングルとすることにより、表面粗さ等を向上させることのできる場合がある。このようなバイトにおいては、第2図に示すようなレイクアングル0°のバイト

のノーズ部を所定のレイクアングル β となるように切り出して、すくい面3を形成している。5は、切り出す前の面を示しており、たとえば(110)面を示している。また前逃げ面4は、所定の前逃げ角 α となるように形成される。なお、ここで6は(110)面を示している。

[発明が解決しようとする課題]

このように、負のレイクアングルを有する従来のRバイトは、レイクアングル 0° のRバイトのノーズ部を所定のレイクアングルとなるように切り出してすくい面を形成しているため、耐摩耗性が最も大きいと言われている(110)面をすくい面とすることができず、第2図に示したようなレイクアングル 0° のRバイトに比べ、摩耗しやすく、寿命が短いという問題があった。単結晶ダイヤモンドの摩耗特性は、使用する面によって100倍以上も相違することが知られている。

この発明の目的は、このような従来の欠点を解消し、耐摩耗性に優れた単結晶ダイヤモンドバイトを提供することにある。

となるように形成されており、前逃げ面8は前逃げ角 α が 15° となるように形成されている。なお、第1図において9は、(110)面を示している。すくい面7および前逃げ面8の先端部は、ともに(110)面となるように形成されている。また、すくい面7のRは1.5mmとされている。

このような単結晶ダイヤモンドバイトを用いて、結晶性材料であるZnSeを切削加工した。第3図に示すような従来のバイトを用いた場合には、総切削加工距離が3kmとなったところで、表面粗さ $R_a = 0.010 \mu m$ が達成されなくなるが、この実施例の単結晶ダイヤモンドバイトを用いた場合には、総切削加工距離が10kmとなるまでこの表面粗さを保つことができ、著しく寿命を伸ばすことができた。

[発明の効果]

以上説明したように、この発明の単結晶ダイヤモンドバイトでは、すくい面および前逃げ面の先端部が単結晶ダイヤモンドの(110)面となるように形成されているため、従来の負のレイクア

[課題を解決するための手段]

この発明の単結晶ダイヤモンドバイトは、バイトノーズ部にアールをつけて曲線状にし、負のレイクアングルとなるようにすくい面を形成しており、すくい面および前記前逃げ面の先端部が単結晶ダイヤモンドの(110)面となるように形成したことを特徴としている。

[作用]

この発明では、単結晶ダイヤモンドの中で最も摩耗しにくい面である(110)面を、すくい面としている。このように(110)面をすくい面とすることにより、従来は(110)面より前逃げ角の分だけ切り出して前逃げ面としていたのを、(110)面そのものを前逃げ面の先端部とすることができる。この結果、すくい面および前逃げ面の先端部を(110)面とすることができ、耐摩耗性を一段と向上させることができる。

[実施例]

第1図は、この発明の一実施例を示す斜視図である。すくい面7は、レイクアングル β が 15°

アングルを有するバイトに比べて、耐摩耗性が著しく向上し、工具としての寿命を従来よりも著しく長期化することができる。

したがって、この発明の単結晶ダイヤモンドバイトは、たとえばZnSe、ZnS、Geおよびセラミック等の結晶性材料を超精密切削加工するのに特に有用である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、この発明の一実施例を示す斜視図である。第2図は、従来の単結晶ダイヤモンドバイトの一例を示す斜視図である。第3図は、従来の単結晶ダイヤモンドバイトの他の例を示す斜視図である。

図において、7はすくい面、8は前逃げ面、9は(110)面を示す。


特許出願人 住友電気工業株式会社

代理人 弁理士 深見久郎


(ほか2名)



第1図



第2図



第3図

